

# Dépôt de fil ABS

## Description et utilisation

Procédé permettant d'obtenir directement des pièces en ABS conservant 75 à 80 % des caractéristiques mécaniques des mêmes pièces injectées.

## Applications courantes

Carters en tout genre  
Plateaux de convoyage  
Contenants agro-alimentaires

Engrenages  
Accessoires électroménagers  
Outils de thermoformage

## Propriétés mécaniques

Propriété	Test	ABS
Contraintes de rupture en traction	D-638	35 MPa
Module d'élasticité par traction	D-638	2517 MPa
Contraintes de rupture en flexion	D-790	66 MPa
Module d'élasticité par flexion	D-790	2657 MPa
Résistance à l'impact sur éprouvette entaillée	D-256	107 J/m
Température de résistance à la déformation	D-648	90 °C
Densité		1.05 g/cm <sup>3</sup>
Allongement avant rupture		> 10 %
Inflammabilité	UL-94	

## Détails du dépôt de fil thermoplastique (FDM)

Capacité machine : 600 x 500 x 600 mm  
Délai standard : 3 jours

Précision : ± 0.15 mm si < 150 mm  
± 0.0015 mm / mm si > 150 mm