NORME NFT 58-000 Tolérances applicables aux pièces moulées en plastique

4.3 Catégorie 3 – Tableau 6

| Cotes mm | | | Classe de tolérance | | |
|----------|---------|-----|---------------------|------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | normale | réduite | de précision |
| | < a ≤ | 1 | ± 0,13 | ± 0,08 | ± 0,06 |
| 1 | < a ≤ | 3 | ± 0,15 | ± 0,09 | ± 0,07 |
| 3 | < a ≤ | 6 | ± 0,17 | ± 0,10 | ± 0,08 |
| 6 | < a ≤ | 10 | ± 0,20 | ± 0,11 | ± 0,09 |
| 10 | < a ≤ | 15 | ± 0,22 | ± 0,13 | ± 0,10 |
| 15 | < a ≤ | 22 | ± 0,25 | ± 0,15 | ± 0,11 |
| 22 | < a ≤ | 30 | ± 0,28 | ± 0,17 | ± 0,13 |
| 30 | < a ≤ | 40 | ± 0,32 | ± 0,20 | ± 0,15 |
| 40 | < a ≤ | 53 | ± 0.37 | ± 0,24 | ± 0,17 |
| 53 | < a ≤ | 70 | ± 0,44 | ± 0,28 | ± 0,20 |
| 70 | < a ≤ | 90 | ± 0,50 | ± 0,34 | ± 0,24 |
| 90 | < a ≤ | 115 | ± 0,60 | ± 0,41 | ± 0,29 |
| 115 | < a ≤ | 150 | $\pm 0,75$ | $\pm 0,50$ | ± 0,35 |
| 150 | < a ≤ | 200 | ± 0,95 | ± 0,65 | ± 0,45 |
| 200 | < a ≤ | 250 | ± 1,20 | ± 0,80 | ± 0,55 |
| 250 | < a ≤ | 315 | ± 1,40 | ± 0,95 | ± 0,66 |
| 315 | < a ≤ | 400 | ± 1,80 | ± 1,20 | ± 0,82 |
| 400 | < a ≤ | 500 | ± 2,20 | ± 1,50 | ± 1,00 |
| 500 | < a ≤ | 630 | ± 2,80 | ± 1,90 | ± 1,20 |
| 630 | < a ≤ | 800 | ± 3,50 | ± 2,40 | ± 1,50 |
| 800 | < a ≤ 1 | 000 | ± 4,40 | ± 2,90 | ± 1,90 |
| 1 000 | < a ≤ 1 | 300 | ± 5,50 | ± 3,60 | ± 2,40 |
| 1 300 | < a ≤ 1 | 600 | ± 7,00 | ± 4,40 | ± 3,10 |
| 1 600 | < a ≤ 2 | 000 | ± 9,80 | ± 5,40 | ± 3,90 |